


маркировка	материал	стандартные толщины, мм	твёрдость ShA / плотность кг/м³	диапазон рабочих температур, С	структура поверхности	цвет	соответствует пищевым стандартам	фактор минимального диаметра шкива*
PU 70A Multigrip зелёный	полиуретан	6	70A	-20+80	MG		-	16
PU 75A Supergrip зелёный	полиуретан	4	75A	-20+80	GP		-	25
PU 45A S прозрачный (LN)	полиуретан	3	45A	-10+70	глянцевая		-	20
PU 50A M жёлтый	полиуретан	2	50A	-10+70	матовая		-	20
50 PU 86A FishBone прозрачный	полиуретан	4.5	86A	-10+70	FBO		-	18
PU 62A FL/M голубой	полиуретан	2, 3, 4	62A	-20+80	FL/ матовая		да	20
PU 65A S прозрачный	полиуретан	3	65A	-20+60	глянцевая		да	20
PU 85A S прозрачный	полиуретан	2	85A	-20+80	глянцевая		-	30
PU 85A PN прозрачный	полиуретан	2	85A	-20+80	PN		-	30
PU 85A LG прозрачный	полиуретан	3	85A	-20+80	LG		-	30
PU 92A S голубой	полиуретан	5	92A	-20+80	глянцевая		-	35

PU 92A S
белый

полиуретан

5

92A

-20+80

глянцевая



-

35

APL 55A M/S
красный

полиуретан/
ПВХ

3.5

55A

-20+60

матовая/
глянцевая



-

25

PVC 72A M/S
зелёный


ПВХ

2

72A

-10+60

матовая/
глянцевая



-

20

PVC 70A TD
зелёный


ПВХ

7

70A

-20+70

TD



-

25

PVC 35A Supergrip
зелёный


ПВХ

4.5

35A

-10+60

GP



-

25

Резина 39A М
жёлтая

натуральная
резина

3

39A

-10+80

матовая



-

20

Linatex НМ 40А М
красный

натуральная
резина

2-10

40A

-40+70

матовая



-

15

TENAX

натуральная
резина

0.8-15

40A /
45A

-20+60

матовая



-

30

Резина 40A М/С
красная

натуральная
резина

3

40A

-50+70

матовая/
глянцевая



-

15

Резина 45А
PU/Supergrip
красная


синтетическая
резина

5

45A

-20+70

GP



-

20

Резина LC-G 45А М
красная

синтетическая
резина

2-10

45A







-20+100



матовая



-

17

маркировка	материал	стандартные толщины, мм	твёрдость ShA / плотность кг/м³	диапазон рабочих температур, С	структура поверхности	цвет	соответствует пищевым стандартам	фактор минимального диаметра шкива*
Резина 45A Supergrip красная	синтетическая резина	12, 15	45A	-20+60	GP		-	20
Correx 50A бежевый	натуральная резина	4, 6	50A	-15+70	глянцевая		-	20
Linard 60A M красный	натуральная резина	3	60A	-30+70	матовая		-	17
Резина 65A M чёрная	натуральная резина	5	65A	-40+100	матовая		-	25
Резина 65A M белая FDA (белая, пищевая резина)	NBR	3, 5, 8	65A	-35+90	матовая		да	25
Резина 65A M/FL зелёная	натуральная резина	2	65A	-30+90	матовая/ FL		-	20
Резина 67A M бежевая	SBR	3	67A	-30+70	матовая		да	20
Viton 70A M/S чёрный	фторугле- родная резина	2, 3, 4	70A	-20+250	матовая/ глянцевая		-	25
ELX 45A FL/M бежевый	ELX (термопластич- ная резина)	1.8	45A	-10+70	FL/ матовая		-	10
Силикон 60A S белый	силикон	2	60A	-60+220	глянцевая		-	15
Sylomer L12 180 кг/м³ зелёный	вспененный полиуретан	12, 25	180 кг/м³	-30+70	-		-	14

Sylomer R12 150 кг/м³ голубой	вспененный полиуретан	12	150 кг/м³	-30+70	-		-	12
Sylomer M12 240 кг/м³ коричневый	вспененный полиуретан	12	240 кг/м³	-30+70	-		-	15
Sylomer SR450 450 кг/м³ серый	вспененный полиуретан	12.5	450 кг/м³	-30+70	-		-	17
PU вспененный 450 кг/м³ зелёный	вспененный полиуретан	4	450 кг/м³	-30+70	-		-	10
Cellasto 450 кг/м³ бежевый	вспененный полиуретан	1-50	450 кг/м³	-30+80	-		-	17
Porol 170 кг/м³ чёрный	вспененная резина	10, 12	170 кг/м³	-50+110	-		-	10
Porol 240 кг/м³ чёрный	вспененная резина	12	240 кг/м³	-30+80	-		-	10
Porol 250кг/м³ серый	вспененная резина	12	250 кг/м³	-40+85	-		-	10
Porol 170 кг/м³ Nylon blue	вспененная резина с нейлоновым покрытием	3, 5, 8, 10	170 кг/м³	-40+70	ткань		-	10
Губчатая резина 250 кг/м³ оранжевая	вспененная резина	10	250 кг/м³	-10+80	губчатая		-	10
Нейлон (PAZ) зелёный	ткань	0.4	-	-10+80	ткань	-	-	-

* Для расчета минимального диаметра шкива нужно толщину покрытия умножить на фактор диаметра шкива.